
**Raw hydrogenated nitrile rubber
(HNBR) — Determination of residual
unsaturation by iodine value**

*Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) brut — Détermination de
l'insaturation résiduelle par l'indice d'iode*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn