



NORME INTERNATIONALE ISO 12947-3:1998
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2002-11-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Textiles — Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale —

Partie 3:
Détermination de la perte de masse

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method —

Part 3: Determination of mass loss

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 12947-3:1998 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*.

Page 2

6 Atmosphère de conditionnement et d'essai, remplacer le texte par le suivant:

Une atmosphère tempérée normalisée de conditionnement et d'essai des textiles doit être utilisée, c'est-à-dire: température de (20 ± 2) °C et humidité relative de (65 ± 2) %, telles que définies dans l'ISO 139.

Page 3

7.4.1: changer la dimension $38 \begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ en $38,0 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix}$

7.4.4: changer la dimension $38 \begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ en $38,0 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix}$

Page 7

A.2, 2^e alinéa, 3^e ligne:

changer la dimension $38 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ en $38,0 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix}$

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn