



NORME INTERNATIONALE ISO 3521:1997
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2003-02-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Plastiques — Résines d'époxydes et de polyesters
non saturés — Détermination du retrait global en volume**

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Plastics — Unsaturated polyester and epoxy resins — Determination of overall volume shrinkage

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 3521:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, *Plastiques*, sous-comité SC 12, *Matériaux thermodurcissables*.

Page 2

Article 4

Remplacer l'équation

$$\text{Retrait global en volume} = \frac{\text{Masse volumique avant réticulation} - \text{Masse volumique après réticulation}}{\text{Masse volumique avant réticulation}} \times 100$$

par

$$\text{Retrait global en volume} = \frac{\text{Masse volumique après réticulation} - \text{Masse volumique avant réticulation}}{\text{Masse volumique après réticulation}} \times 100$$

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn